

7035-1F轧辊轴承润滑脂

长城牌7035-1F轧辊轴承润滑脂是以特种稠化剂稠化高黏度基础油，并加入高效添加剂精制而成。

性能特点

- ◎ 优异的氧化安定性能，防止润滑脂高温变质
- ◎ 优异的粘附性，避免润滑脂流失
- ◎ 良好的润滑性，保护轴承减少磨损
- ◎ 优良的极压性能，保证轴承在重负荷条件下正常工作
- ◎ 优良的高温性能，保证轴承较高温度范围内正常运转
- ◎ 良好的抗水淋性能，适宜潮湿环境下轴承的润滑
- ◎ 优异的综合性能，保证高温、重负荷轴承、水淋条件下具有较长的使用寿命

应用范围

- ◎ 适用于冶金行业高温、高湿、重负荷工况条件下运行热轧辊轴承的润滑。如初轧、预精轧、精轧轧辊轴承，可以明显降低轧辊轴承的损耗率，提高生产效率
- ◎ 适用于冶金、矿山、电力、机械加工等行业其他处于湿热工况条件下运行的矫直和定径设备的润滑，可以有效延长轴承运转寿命，降低维修工作量
- ◎ 3号稠度产品适合轧机轴承润滑脂的手工初装，1.5号稠度产品适合轧机轴承运转过程中的定期泵送补充
- ◎ 适用温度范围：-20℃~180℃

典型数据

项 目	7035-1F轧辊轴承润滑脂	
	1.5	3
外观	黄色均匀光亮油膏	
锥入度，0.1mm	301	247
滴点，℃	197	203
抗水淋性（90℃，15min），%	0.85	0.01
蒸发（180℃，1h），%	1.24	1.13
相似黏度（-10℃，10s ⁻¹ ），Pa·s	432	819
腐蚀（45 [#] 钢，100℃，3h）	合格	合格
钢网分油（100℃，24h），%	1.86	0.01
承载能力（四球机法）		
最大无卡咬负荷P _B ，N	1029	1029
烧结负荷P _D ，N	4900	4900

注意事项

- ◎ 勿与其他润滑脂混用，不同润滑脂之间可能会发生物理或化学反应导致性能大大下降
- ◎ 使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入

包 装

- ◎ 17kg塑桶、170kg铁桶根据客户需求进行包装